

Salchicha de Poliuretano

Descripción

Poliuretano monocomponente que cura en forma de pasta elastomérica cuando se expone a la humedad atmosférica.

Muestra excelente adhesión a todos los sustratos a base de cemento, ladrillo, poliuretano, epoxico, varios Poliesters, la mayoría de metales y madera.

Aplicaciones Típicas

- Se utiliza para unir y sellar juntas entre la mayoría de materiales de construcción, en donde se requiere una unión de moderada a fuerte.
- La unión y sellado de tubos y ductos de sistemas de ventilación.
- Se utiliza de forma amplia en edificaciones a base de Metal y madera.

Características

- No mancha.
- Excelente adhesión a varios materiales y sustratos.
- Se puede pintar y pulir.
- Flexibilidad a bajas temperaturas y fuerte resistencia mecánica.

Guías Para Uso

- Limpiar correctamente el área de aplicación. Importante no usar solventes o thinner. Se recomienda Alcohol Isopropílico o agentes similares.
- Aplicar el sellador cuando el área está ya seca luego de la limpieza (Aprox. 1 a 2 minutos). No utilizar el mismo paño de limpieza para detallar el Sellador.
- Para un mejor detallado del producto proteger las áreas que no se desean manchar.
- Corte la boquilla al diámetro deseado, y aplique el sellador en el área de la junta. Detalle inmediatamente después de aplicar el sellador y retire las protecciones de cinta antes de que el sellador cure.

Restricciones

- Evite la exposición a altas concentraciones de cloro.

- El material no curara si esta expuesto a Silicon en proceso de curado.
- No tiene adherencia a algunos plásticos, tales como: Polietileno, Polipropileno y Teflón.
- No se aplique en exteriores, si existe riesgo de lluvia en un tiempo inferior a 2 horas.

Almacenaje y Vida Útil

12 meses en su empaque original, manteniendose en temperatura de + 5 a 27° C y una humedad ambiente de entre 30 a 70%. El almacenaje óptimo es al promedio bajo del rango mencionado.

Para evitar contaminacion del producto no utilizado, no regrese material a su contenedor original.

Colores

Blanco, Gris y Negro.

Presentaciones

Salchichas de 600 ml

Seguridad

Mantengase lejos del alcance de los niños. Antes de Instalar lea cuidadosamente las especificaciones del producto y los materiales asi como las instucciones de manejo de cada tipo de empaque. Utilice equipo de seguridad al instalar.

Artículos	Generales	Unidad	Valor Típico	Requerimiento	Test Std	Equivalencia
Apariencia		/	/	Pasta uniforme y fina	Q/JL-00-T001	
Densidad		g/cm ³	1.40	1.40±0.10	GB/T 13477.2	
Tiempo Curado	///Al Tacto	min	55	≤75	GB/T 13477.5	ASTM D2377:2000
Escurrimiento		mm	0	≤1	GB/T 13477.6	ISO 7390:1987
Dureza	7d///	/	25	15~35	GB/T 531.1	ISO 7619-1:2004
Curado	24h///	mm	4.0	≥3.0	GB/T 32369	
	7d///	mm	8.0	≥6.0	GB/T 32369	
Tensión	7d///	MPa	0.72	≥0.40	GB/T 528	ISO 37:2005
Elongación al Corte	7d///	%	991	≥500	GB/T 528	ISO 37:2005

Notas: *Notas:12 meses en su empaque original , manteniendose en temperatura de + 5 a 27° c y una humedad ambiente de entre 30 a 70%. El almacenaje optimo es al promedio bajo del rango mencionado.

*Para evitar contaminacion del producto no utilizado , no regrese material a su contenedor original